



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA TINTAS FLEXOGRAFICAS BASE AGUA –

LINEA ACUABRILL

PRODUCTO: Tintas al agua Base Acrílicas (con Resistencia a la Temperatura)

COLOR: Según patrón //Catalogo GCM I XI

RESISTENCIA: A la humedad, al roce, a la luz, a la temperatura.

ENVASE: Baldes plásticos herméticos x 22 kg.

IDENTIFICACIÓN: Los envases deben tener etiquetas donde figure: Color.

CÓDIGO: Fecha de elaboración, cantidad de kilos contenidos.

VISCOSIDAD: 35 + - 1 Seg. (Copa Ford 4 a 25°C)

Ph: 8,5 a 9,5

CANTIDAD DE SOLIDOS: 42/43%

MOLIENDA: menor a 5 micrones NPIRI

SECADO: 3 a 5 Seg.

FORMACIÓN DE ESPUMA: menor a 2 mm.

LENICOR SRL
Dpto. Técnico